

BOLIX TM

Tencuială acrilică mozaicată cu strat subțire

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- disponibilă în 340 de modele,
- rezistență mare la:
 - o deteriorări mecanice,
 - o radiații UV – conține absorbantii UV,
- rezistență sporită la acțiunea factorilor atmosferici,
- ușor de menținut curată,
- constituie un element al sistemelor de izolare termică BOLIX pe panouri din polistiren EPS și panouri din vată minerală.

DESTINAȚIE:

BOLIX TM este o masă de tencuială acrilică mozaicată pentru executarea manuală a tencuielilor protectoare și decorative cu strat subțire pe pereții exteriori ai clădirilor existente și nou construite, precum și în interior. Conține compoziții atent selecționate de granule colorate, care conferă suprafeței un caracter spectaculos și decorativ.

Produsul poate fi utilizat pe:

- stratul armat al sistemelor de izolare termică a pereților exteriori ai clădirilor ETICS, pe bază de panouri din polistiren EPS și panouri din vată minerală,
- substraturi minerale, cum ar fi: beton, tencuieli de ciment, tencuieli de ciment-var,
- suprafețe din plăci din fibrociment și plăci aglomerate cu ciment, fixate stabil pe substrat sau pe structură,
- plăci gips-carton,
- tencuieli gipsice.

Recomandată în special pentru realizarea soclurilor interioare decorative tip „lamperie”, finisarea soclurilor și a elementelor arhitecturale.

Tencuiala este disponibilă în două variante:

Denumire	Grupă	Granulație
BOLIX TM	A	ok. 1,0 mm
BOLIX TM	B	ok. 1,5 mm

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI:

Stratul armat, trebuie realizată în conformitate cu Instrucțiunea de izolare termică BOLIX în vigoare: IB/01 EPS (sistem de izolare pe panouri din polistiren EPS) sau BOLIX IB/02 MW (sistem de izolare pe panouri din vată minerală).

Suprafața pereților neizolați trebuie să fie: portantă, plană, uscată, curățată de acoperiri antiaderente, cum ar fi: praf, grăsimi, pulberi, bitum, alge și alte substanțe care reduc aderența. Tencuielile slabe și desprinse, precum și straturile vechi de vopsea trebuie îndepărtate. Substraturile absorbante, în special cele din beton celular, trebuie amorsate cu amorsa BOLIX N. Micile neregularități ale substratului trebuie nivelate cu mortar adeziv pentru înglobarea plasei, de exemplu BOLIX U, sau cu chit de ciment BOLIX SPN pentru substraturi din beton. Neregularitățile și cavitățile mai mari trebuie nivelate cu mortarul BOLIX W.

În cazul executării tencuielii decorative pe suprafața tencuielii gipsice sau pe plăci gips-carton, substraturile trebuie amorsate cu amorsa BOLIX UltraGrunt, iar după uscarea acesteia se aplică BOLIX OP.

Înainte de aplicarea tencuielii mozaicate BOLIX TM, substratul trebuie amorsat cu grundul pentru tencuială BOLIX OP, într-o culoare apropiată

de culoarea stratului de tencuială. Amorsarea nu se aplică în cazul adezivului BOLIX KD.

PREPARAREA PRODUSULUI:

Ambalajul conține un produs gata de utilizare. Înainte de aplicare, amestecați bine întregul conținut al ambalajului cu un mixer cu viteză redusă până la obținerea unei consistențe omogene. Amestecarea ulterioară nu este recomandată din cauza posibilității de aerare a masei. *Atenție! În perioada de vară, este permisă diluarea tencuielii cu apă curată, până la 150 ml / 15 kg de masă, cu condiția ca în fiecare ambalaj să se adauge aceeași cantitate de apă. Nu adăugați alte substanțe în afară de apă.*

APLICARE:

Masa de tencuială trebuie aplicată uniform, la grosimea granulei, cu o gletieră din oțel inoxidabil. Excesul de masă se îndepărtează până la grosimea granulei cu o gletieră scurtă din oțel inoxidabil, nivelând în același timp suprafața stratului. Neteziți cu gletiera într-o singură direcție până la obținerea unei suprafețe plane, netede și uniforme, fără a uita de curățarea gletierei în timpul lucrului. Masa aplicată nu se drișcuiește.

OBSERVAȚII ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND APLICAREA:

- Nu se recomandă utilizarea culorilor închise pe suprafețe mari de fațadă expuse la soare, din cauza absorbției crescute a radiațiilor solare.
- Nu se utilizează pe suprafețe expuse la acțiunea prelungită a apei, la zăpadă acumulată și pe substraturi neprotejate împotriva ascensiunii capilare.
- Având în vedere caracterul decorativ și tehnica de aplicare a produsului, BOLIX TM nu este recomandat pentru utilizare pe suprafețe arhitecturale mari, de exemplu pe pereți întregi ai clădirilor.
- Înainte de aplicarea stratului de tencuială, toate elementele aflate în zona lucrărilor și care nu sunt destinate tencuirii trebuie acoperite și protejate corespunzător.
- Tencuielile noi de ciment și ciment-var trebuie lăsate la maturare minimum 28 de zile, iar tencuielile gipsice minimum 2 săptămâni.
- Determinați suprafața destinată tencuirii, ținând cont de condițiile meteorologice, tipul de substrat și posibilitățile de execuție.
- Masa de tencuială trebuie aplicată pe suprafețe care formează o entitate separată, în mod continuu, fără întreruperi în lucru, folosind material provenit dintr-un singur lot de producție.
- În timpul aplicării și uscării masei de tencuială, protejați suprafețele împotriva luminii directe a soarelui, precipitațiilor și acțiunii vântului. Utilizați plase de protecție pe schele.
- Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și lipsa unei circulații adecvate a aerului prelungesc timpul de uscare a tencuielii.
- După finalizarea lucrărilor, uneltele și mâinile trebuie spălate cu apă curentă, ținând cont de faptul că, după uscarea tencuielii, curățarea este dificilă.
- Înainte de darea în folosință, încăperile trebuie aerisite până la dispariția mirosului.
- Ambalajul început al masei de tencuială trebuie închis cu grijă, iar conținutul acestuia trebuie utilizat în cel mai scurt timp posibil.

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaocioplenie.pl www.facebook.com/bolixa www.bolix.pl	
--	---	--	---

BOLIX TM

Tencuială acrilică mozaicată cu strat subțire

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

Protejați ochii și pielea. În cazul contactului direct cu ochii, clătiți cu apă din abundență și contactați un medic.

INSTRUMENTELE NECESARE:

- Mixer sau burghiu cu viteză redusă (400+500 rpm) cu mixer cu coș
- Gletieră din oțel inoxidabil
- Șpaclu din oțel inoxidabil
- Găleată, mistrie
- Bandă de hârtie autoadezivă pentru separarea suprafeței tencuite de cea netencuită și pentru realizarea îmbinărilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Următorii parametri tehnici se referă la temperatura de +23 (±2)°C și la umiditatea relativă a aerului de 50 (±5)%. În alte condiții, parametrii indicați pot suferi modificări.

Temperatura mediului ambiant și a substratului în timpul aplicării și al prizei:

de la +5°C până la +25°C

Umiditatea relativă a aerului în timpul aplicării și al prizei:

până la 80%

Densitatea volumetrică:

aprox. 1,70 kg/dm³

Coefficientul de conductivitate termică λ:

aprox. 0,5 W/(m*K)

Coefficientul de rezistență la difuzie μ:

≤ 250

Permeabilitatea la vapori conform PN-EN ISO 7783-2:

categoria V2

Absorbția apei conform PN-EN 1062-3:

categoria W2

Culoare – 2 palete de culori:

paleta de culori pentru tencuieli mozaicate **BOLIX TM 300** (300 de modele)

paleta de culori pentru tencuieli mozaicate (40 de modele)

Țiimpul de uscare a tencuiei:

min. 24 h

Ambalaje:

găleți: 15 kg, 30 kg

Numărul de ambalaje pe palet și greutatea netă a produsului:

găleți 15 kg: 44 / aprox. 660 kg

găleți 30 kg: 24 / aprox. 720 kg

Perioada de valabilitate:

12 luni – data de expirare este menționată pe ambalaj.

CONSUMUL ORIENTATIV:

Denumirea tencuiei	Grupă	Granulație	Consum
BOLIX TM	A	ok. 1,0 mm	2,0-3,0 kg/m ²
BOLIX TM	B	ok. 1,5 mm	3,0-4,0 kg/m ²

Pentru a determina cu exactitate consumul produsului, se recomandă efectuarea de probe pe substratul respectiv.

DEPOZITAREA:

Depozitați în ambalaje originale, intacte și închise, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +25°C. Protejați împotriva expunerii puternice la soare și a înghețului. Produsul trebuie depozitat într-un loc inaccesibil copiilor.

COMPOZIȚIE:

Liant acrilic, granule și aditivi modificatori.

BOLIX S.A. garantează calitatea corespunzătoare a produsului, dar nu are nicio influență asupra tipului de aplicare și a metodei de utilizare. BOLIX nu este responsabil pentru activitatea proiectantului și a antreprenorului. Toate informațiile prezentate mai sus sunt oferite cu bună credință, în conformitate cu cele mai recente stadii ale cunoașterii și ale tehnologiei de aplicare. Ele nu înlocuiesc pregătirea profesională a proiectantului și a antreprenorului și nu îi exonerează pe proiectant și pe antreprenor de respectarea regulilor de construcție, sănătate și siguranță. În caz de îndoială, efectuați testele corespunzătoare sau contactați Serviciul tehnic pentru clienți BOLIX. Odată cu emiterea Fișei tehnice de mai sus, toate cele anterioare nu mai sunt valabile.

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixa www.bolix.pl	
--	---	--	---