

BOLIX DECO

Tenciuială decorativă în strat subțire care imită piatra naturală

Caracteristicile produsului:

- Oferă valori arhitecturale excelente în conformitate cu cele mai recente tendințe din COLECȚIA BOLIX DESIGN
- rezistență mare la:
 - deteriorări mecanice
 - radiații UV – conține absorbanți UV
- rezistență crescută la:
 - creșterea algelor și a fungilor
 - expunerea la agenți atmosferici
- este un element al sistemelor de izolare termică BOLIX pe plăci de polistiren EPS

DESTINAȚIE:

BOLIX DECO este o masă de tenciuială acrilică pentru executarea manuală (BOLIX DECO_{ST} și BOLIX DECO_{BM}) și mecanizată (BOLIX DECO_{ST} și BOLIX DECO_{AM}) a tencuielilor protectoare și decorative cu strat subțire pe pereții exteriori ai clădirilor existente și nou construite, precum și în interior. Conține compoziții de agregate atent selecționate și liant acrilic de înaltă calitate, care conferă suprafeței un caracter spectaculos și decorativ.

Produsul poate fi utilizat pe:

- stratul armat al sistemelor de izolare termică a pereților exteriori ai clădirilor ETICS, pe bază de panouri din polistiren EPS și panouri din vată minerală,
- substraturi minerale, cum ar fi: beton, tencuieli de ciment, tencuieli de ciment-var,
- suprafețe din plăci din fibrociment și plăci aglomerate cu ciment, fixate stabil pe substrat sau pe structură,
- plăci gips-carton,
- tencuieli gipsice.

Proprietățile stratului de tenciuială, precum și valorile estetice fac ca produsul să fie recomandat în special pentru executarea tencuielilor pe suprafețe delimitate ale fațadelor clădirilor, precum și pentru finisarea suprafețelor cornișelor, coloanelor, pilaștrilor, soclurilor, lamperiiilor, gardurilor din beton, detaliilor și altor soluții arhitecturale.

Tenciuiala este disponibilă în trei varietăți:

Denumire	Granularitate
BOLIX DECO _{ST}	0,5 ÷ 1,0 mm
BOLIX DECO _{AM}	0,5 ÷ 2,0 mm
BOLIX DECO _{BM}	până la 0,8 mm

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI:

Stratul ranforsat din sistemele de izolație ETICS trebuie să fie realizat în conformitate cu Manualul de izolație BOLIX nr. IB/01/2001 în vigoare. Suprafața pereților neizolați trebuie să fie: portantă, plană, uscată, curățată de acoperiri antiaderente, cum ar fi praful, grăsimea, bitumul, algele și alte substanțe care reduc aderența. Slabă și tenciuiala ciobită și straturile vechi de vopsea trebuie îndepărtate. Amorsați substraturile absorbante (în special betonul celular) cu amorsa BOLIX N. Se nivelează micile neregularități ale substratului cu mortar adeziv pentru înglobarea plaselor, de exemplu BOLIX U sau cu chit de ciment BOLIX SPN

(substraturi din beton). Nivelați neregulile și cavitățile mai mari cu mortar BOLIX W.

Înainte de a aplica tenciuiala decorativă BOLIX DECO, substratul trebuie amorsat cu grundul pentru tenciuială BOLIX OP în culoarea corespunzătoare culorii. cu culoarea stratului de tenciuială. Amorsarea nu se aplică adezivului BOLIX KD (se referă la DECO_{ST} i DECO_{AM}).

PREPARAREA PRODUSULUI:

Pachetul conține un produs gata de utilizare. Înainte de aplicare, amestecați bine întregul conținut al ambalajului cu un mixer cu viteză redusă până când se obține o consistență omogenă. Amestecarea ulterioară nu este recomandată din cauza posibilității de aerare a masei.

Atenție! În timpul verii, este permisă diluarea tencuielii cu apă curată, până la 200 ml/30 kg de masă (se aplică la DECO_{ST} și DECO_{AM}), până la 150 ml/25 kg de masă (se aplică la DECO_{BM}) sau până la 90 ml/15 kg de masă (se aplică la DECO_{BM} RUST), cu aceeași cantitate de apă adăugată la fiecare ambalaj. Nu adăugați alte substanțe în afară de apă.

APLICARE:

BOLIX DECO ST [aplicare manuală]

Masa de tenciuială se aplică în 2 straturi, cu o gletieră netedă din oțel inoxidabil. Se netezește cu gletiera într-o singură direcție până la obținerea unei suprafețe plane, netede și uniforme, fără a uita de curățarea gletierei în timpul lucrului. Procesul de netezire trebuie executat printr-o singură mișcare continuă. Al doilea strat se aplică după uscarea primului strat. Grosimea totală a stratului de tenciuială trebuie să fie de aproximativ 3–4 mm.

BOLIX DECO_{ST} și BOLIX DECO_{AM} [aplicare mecanizată]

Masa de tenciuială se aplică uniform în 1–2 straturi. Pistolul de pulverizare trebuie ținut la o distanță de 30 până la 50 cm față de substrat, descriind cercuri cu diametrul de aproximativ 20–25 cm, deplasându-se în același timp orizontal și/sau vertical pe zona tencuită. Jetul de material trebuie orientat perpendicular pe substrat. În cazul aplicării tencuielii în două straturi, stratul următor se aplică după uscarea primului strat.

Grosimea totală a stratului de tenciuială trebuie să fie de aproximativ 3–4 mm.

BOLIX DECO_{BM} [aplicare manuală]

Masa de tenciuială trebuie aplicată cu o gletieră netedă din oțel inoxidabil, la grosimea granulei, apoi netezită într-o singură direcție până la obținerea unei suprafețe plane și netede, fără a uita de curățarea gletierei în timpul lucrului. Apoi, tenciuiala se drișcuieste cu mișcări circulare, folosind o gletieră din material plastic, pentru a obține o textură uniformă. Al doilea strat de masă de tenciuială se aplică după uscarea primului strat, repetând modul de aplicare și de drișcuire.

Metoda de aplicare se referă și la culoarea BM 51 CLEAN RUST [efect de rugină].

Grosimea totală a stratului de tenciuială trebuie să fie de aproximativ 1,5–2,0 mm.

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaiecienle.pl www.facebook.com/bolixa www.bolix.pl	
--	---	--	---

BOLIX DECO

Tencuială decorativă în strat subțire care imită piatra naturală

BOLIX DECOBM [RUST] efect de rugină [aplicare manuală]

Metoda de aplicare se referă numai la culoarea BM 50.

În cazul realizării efectului RUST, primul strat trebuie aplicat sub formă de benzi verticale neregulate cu pensula, apoi netezit cu o gletieră din oțel, prin mișcări verticale. Al doilea strat de masă de tencuială se aplică, la grosimea granulei, după uscarea primului strat, prin mișcări verticale, cu ajutorul gletierei din oțel. Efectul RUST nu trebuie drisuit cu gletieră din material plastic.

Grosimea totală a stratului de tencuială trebuie să fie de aproximativ 1,5–2,0 mm.

Pentru a evita eventualele discrepante rezultate din definirea imprecisă a calității reproducerilor executate, se consideră o bună practică realizarea, înainte de începerea lucrărilor, a unui element de referință cu dimensiuni stabilite, care să fie aprobat ca model pentru recepție. Deoarece modelul nuanțelor de culoare și al texturilor stratului de tencuială este unic și imposibil de reprodus cu precizie, acesta poate fi supus unor interpretări diferite.

OBSERVAȚII ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND APLICAREA:

- Tencuiala trebuie aplicată exclusiv de către un executant calificat și cu experiență.
- Nu se utilizează pe suprafețe expuse la acțiunea prelungită a apei, la zăpadă acumulată și pe substraturi neprotejate împotriva ascensiunii capilare.
- Având în vedere modul de formare a texturii și pentru a evita apariția tensiunilor termice, în special în cazul culorilor închise ale tencuiei, se recomandă aplicarea masei de tencuială pe suprafețe de perete separate prin așa-numite bosaje sau alte profile de separare (profile de dilatație).
- Înainte de aplicarea stratului de tencuială, toate elementele aflate în zona lucrărilor și care nu sunt destinate tencuirii trebuie acoperite și protejate corespunzător.
- Tencuielele noi de ciment și ciment-var trebuie lăsate la maturare minimum 28 de zile, iar tencuielele gipsice minimum 2 săptămâni.
- Determinați suprafața destinată tencuirii, ținând cont de condițiile meteorologice, tipul de substrat și posibilitățile de execuție.
- Aplicarea mecanizată prin pulverizare poate fi efectuată numai pe vreme fără vânt.
- Nu se recomandă „pulverizarea locală suplimentară” a tencuiei după uscare, în scopul așa-numitei completări sau corectări a structurii.
- Masa de tencuială trebuie aplicată pe suprafețe care formează o entitate separată, în mod continuu, fără întreruperi în lucru, folosind material provenit dintr-un singur lot de producție.
- În timpul aplicării și uscării masei de tencuială, protejați suprafețele împotriva luminii directe a soarelui, precipitațiilor și acțiunii vântului. Utilizați plase de protecție pe schele.
- La aplicarea tencuiei pe profile decorative, este necesar accesul la element din toate părțile.
- Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și lipsa unei circulații adecvate a aerului prelungesc timpul de uscare a tencuiei.

- După finalizarea lucrărilor, uneltele și mâinile trebuie spălate cu apă curentă, ținând cont de faptul că, după uscarea tencuiei, curățarea este dificilă.
- Înainte de darea în folosință, încăperile trebuie aerisite până la dispariția mirosului.
- Ambalajul început al masei de tencuială trebuie închis cu grijă, iar conținutul acestuia trebuie utilizat în cel mai scurt timp posibil.
- Masele de tencuială BOLIX DECO sunt produse pe bază de agregate naturale selecționate, inclusiv agregate colorate. Compozițiile cromatice ale tencuieiilor BOLIX DECO pot diferi ușor ca nuanță față de culoarea reală a stratului de tencuială.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

Protejați ochii și pielea. În cazul contactului direct cu ochii, clătiți cu apă din abundență și contactați un medic. În timpul aplicării prin pulverizare a masei de tencuială, utilizați echipament individual de protecție conform normelor SSM.

INSTRUMENTELE NECESARE:

- Mixer sau burghiu cu viteză redusă (400÷500 rpm) cu mixer cu coș
- Gletieră din oțel inoxidabil
- Șpaclu din oțel inoxidabil
- Găleată, mistrie
- Bandă de hârtie autoadezivă pentru separarea suprafeței tencuite de cea netencuită și pentru realizarea îmbinărilor
- Pistol de pulverizare cu agregat compresor

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Următoarele date tehnice se referă la o temperatură de +23 (±2) °C și o umiditate relativă de 50 (±5) %. În alte condiții, parametrii indicați se pot modifica.

Temperatura mediului ambiant și a substratului în timpul aplicării și al fixării:

De la +5°C până la +25°C

Umiditatea relativă a aerului în timpul aplicării și al legare:

până la 80%

Densitatea volumetrică:

aprox. 1,70 kg/dm³ (se aplică la DECO_{ST} și DECO_{AM})

aprox. 1,75 kg/dm³ (se aplică la DECO_{BM} și DECO_{AM})

Coeficientul de conductivitate termică λ:

aprox 0,5 W/(m*K)

Coeficientul de rezistență la difuzie μ:

≤ 240

Conf PN- EN ISO 7783- 2:

categoria V2

Absorbția apei în conformitate cu EN 1062-3:

categoria W2

Culoare:

paleta de culori BOLIX DECO:

- 38 de modele - BOLIX DECO_{ST}
- 10 de modele - BOLIX DECO_{AM}
- 36 de modele - BOLIX DECO_{BM}

Timpul de uscare a tencuiei:

min. 24 h

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocienle.pl www.facebook.com/bolixa www.bolix.pl	
--	---	--	---

BOLIX DECO

Tencuială decorativă în strat subțire care imită piatra naturală

Ambalaj:

găleată: 30 kg (se aplică la DECO_{ST} și DECO_{AM})

găleată: 25 kg (se aplică la DECO_{BM})

găleată: 25 kg (se aplică la DECO_{BM} în culoare RUST) - se aplică la BM51)

Numărul de pachete pe palet și greutatea netă a produsului:

găleată de 15 kg 44 / aprox. 660 kg (DECO_{BM})

găleată 25 kg: 24 / aprox. 600 kg (DECO_{BM})

găleată 30 kg: 24 / aprox. 720 kg (DECO_{ST} și DECO_{AM})

Perioada de valabilitate:

12 luni - data de expirare menționată pe ambalaj

CONSUMUL ORIENTATIV:

Denumirea tencuiei	Mărimea granulelor	Consum
BOLIX DECO _{ST}	aprox. 0,5 – 1,0 mm	2,8-3,5 kg/m ²
BOLIX DECO _{AM}	aprox. 0,5 – 2,0 mm	3,8-4,8 kg/m ²
BOLIX DECO _{BM}	până la 0,8 mm	2,5-3,5 kg/m ²

Pentru a determina cu exactitate consumul de produs, se recomandă efectuarea de teste pe substratul respectiv.

DEPOZITAREA:

Depozitați în ambalajul intact, sigilat inițial, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +25°C. Protejați-l de lumina puternică a soarelui și de îngheț. Depozitați produsul într-un loc inaccesibil pentru copii.

COMPOZIȚIE:

Liant acrilic, amestec de agregate, aditivi modificatori și biociți.

CULOARE PENTRU GRUNDUL PENTRU TENCUIALĂ BOLIX OP SAU PENTRU MASA ADEZIVĂ BOLIX KD:

• DECO_{ST}

Nr. art.	Denumire	Culoare recomandată pentru grundul pentru tencuială BOLIX OP sau pentru masa adezivă BOLIX KD
1	ST 10 Stone	38G
2	ST 11 Stone	38G
3	ST 12 Stone	41G
4	ST 13 Stone	10G
5	ST 14 Stone	10G
6	ST 15 Stone	13G
7	ST 16 Stone	38G
8	ST 17 Stone	35G
9	ST 18 Stone	21G
10	ST 19 Stone	19D
11	ST 20 Stone	13D
12	ST 21 Stone	18D
13	ST 22 Stone	09G
14	ST 23 Stone	09G
15	ST 24 Stone	09G
16	ST 25 Stone	09G
17	ST 26 Stone	07D
18	ST 27 Stone	21G
19	ST 28 Stone	06G

20	ST 29 Stone	10G
21	ST 30 Stone	21G
22	ST 31 Stone	21G
23	ST 32 Stone	26D
24	ST 33 Stone	23G
25	ST 34 Stone	29G
26	ST 35 Stone	29G
27	ST 36 Stone	26G
28	ST 37 Stone	26D
29	ST 38 Stone	38G
30	ST 39 Stone	38D
31	ST 40 M Stone	07D
32	ST 41 M Stone	26D
33	ST 42 M Stone	06G
34	ST 43 M Stone	23G
35	ST 44 M Stone	29G
36	ST 45 M Stone	21G
37	ST 46 M Stone	38G
38	ST 47 M Stone	38D

• DECO_{AM}

L.p.	Nazwa	Culoare recomandată pentru grundul pentru tencuială BOLIX OP
1	AM 20 Granite	38D
2	AM 21 Granite	38D
3	AM 22 Granite	33D
4	AM 23 Granite	23G
5	AM 24 Granite	15G
6	AM 25 Granite	14D
7	AM 26 Granite	01A
8	AM 27 Granite	38G
9	AM 28 Granite	14G
10	AM 29 Granite	17D

• DECO_{BM}

L.p.	BOLIX DECO _{BM}	DECO _{BM}	Culoare recomandată pentru grundul pentru tencuială BOLIX OP
1	Endless summer	2	15
2	Foggy coast	3	21
3	Old beauty	4	22
4	Silver quenn	7	24
5	Green ghost	8	17
6	Gold spirit	9	29
7	Milk lake	10	27
8	Stormy sky	11	26
9	Dark side	12	26
10	Electric wine	13	20
11	Warm cream	15	16
12	Deep treasure	16	19
13	Silver sand	17	25

Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocielenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX DECO

Tencuială decorativă în strat subțire care imită piatra naturală

14	Perfect harmony	20	16
15	Natural beauty	21	16
16	Soft grass	22	17
17	African fruit	23	20
18	Magic night	24	26
19	Green vision	25	23
20	Cold wind	26	21
21	Exclusive spice	28	7
22	Grey light	29	21
23	Golden rain	32	15
24	Silent lady	33	14
25	Mineral white	37	27
26	Soft Pearl	39	18
27	Tropical wave	41	15
28	Hypnotic dance	42	3
29	Sand hill	44	16
30	Spring break	45	17
31	Exotic vision	46	3
32	Cloud of dust	47	16
33	Bay fog	48	28
34	Elegant grey	49	24
35	Rust	50	21D
36	Clean Rust	51	14

BOLIX S.A. garantează calitatea corespunzătoare a produsului, dar nu are nicio influență asupra tipului de aplicare și a metodei de utilizare. BOLIX nu este responsabil pentru activitatea proiectantului și a antreprenorului. Toate informațiile prezentate mai sus sunt oferite cu bună credință, în conformitate cu cele mai recente stadii ale cunoașterii și ale tehnologiei de aplicare. Ele nu înlocuiesc pregătirea profesională a proiectantului și a antreprenorului și nu îi exonerează pe proiectant și pe antreprenor de respectarea regulilor de construcție, sănătate și siguranță. În caz de îndoială, efectuați testele corespunzătoare sau contactați Serviciul tehnic pentru clienți BOLIX. Odată cu emiterea Fișei tehnice de mai sus, toate cele anterioare nu mai sunt valabile.

 Masz pytania? Zadzwonił 801-650-222  Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl	
--	---	--	---