

BOLIX TS DECOR

Моделююча силіконова тонкошарова штукатурка



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- можливість створювати будь-які:
 - структури за допомогою відповідних інструментів
 - дизайни з використанням готових трафаретів
- підвищена стійкість до:
 - впливу атмосферних факторів
 - UV – випромінювання
 - ударів і впливу термічної напруги
- самоочисна – низька змочуваність штукатурного покриття, гідрофобна
- з армуючими мікрОВОлокнами
- підвищена стійкість до розростання водоростей та грибів
- низька вологоємність
- еластична
- висока стійкість кольорів
- широка палітра кольорів
- легке нанесення – дуже добрі робочі властивості
- для ручного та машинного нанесення
- висока паропроникність
- є елементом систем утеплення BOLIX на пінополістирольних плитах EPS та плитах з мінеральної вати

ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX TS DECOR – це силіконова штукатурна маса для ручного та машинного нанесення захисних та модельованих тонкошарових штукатурних покриттів на зовнішніх стінах існуючих та новозбудованих будівель, а також всередині приміщень.

Основи, на які можна наносити штукатурку:

- мінеральні основи, такі як: бетон, цементні, цементно-вапняні штукатурки,
- системи утеплення зовнішніх стін будинків за технологією ETICS (на основі полістирольних плит EPS і плит з мінеральної вати),
- гіпсові основи, гіпсокартонні плити, міцні лакофарбові покриття на базі полімерів та деревоподібні плити всередині приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Якщо штукатурка BOLIX TS DECOR наноситься на систему утеплення як фінішний шар утеплення на основі пінополістирольних плит EPS або плит з мінеральної вати, утеплення до самого армованого шару включно необхідно виконувати відповідно до актуальної Інструкції з утеплення BOLIX IB/01 EPS (утеплення на полістирольних плитах EPS) або BOLIX IB/02 MW (утеплення на плитах з мінеральної вати). Поверхня неутеплених стін повинна бути: несучою, рівною, сухою,

очищеною від антиадгезійних покриттів, таких як: бруд, жир, пил, бітум, водорості та інших речовин, що знижують зчеплення. Штукатурку, яка нещільно тримається та відшаровується, а також старе лакофарбове покриття необхідно видалити. Невеликі нерівності основи всередині приміщень зашпаклювати фінішною штукатуркою BOLIX SP або BOLIX Presto Acryl, а на фасаді вирівняти клейовою сумішшю для втоплення сітки, наприклад, BOLIX U або цементною шпаклівкою BOLIX SPN (бетонні основи). Більші нерівності і дефекти вирівняти сумішшю BOLIX W.

Перед нанесенням штукатурки BOLIX TS основу необхідно заґрунтувати ґрунтовкою BOLIX SIG KOLOR такого кольору, який відповідає кольору штукатурного оздоблення. На поверхню з гіпсової штукатурки або на гіпсокартонні плити, основу необхідно заґрунтувати ґрунтуючим препаратом BOLIX UltraGrunt, а пізніше застосувати SIG KOLOR.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Упаковка містить готовий до використання продукт. Перед використанням весь вміст упаковки ретельно перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної консистенції. Подальше змішування не рекомендується з огляду на можливість наповітнення суміші.

Увага! В літній період допускається розведення штукатурки чистою водою до 200 мл/25 кг суміші, при цьому в кожену упаковку необхідно додати однакову кількість води. Не додавати інші речовини, окрім води.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Всередині будівель

Масу BOLIX TS наносити на поверхню за допомогою гладилки з нержавіючої сталі або іншого інструменту шаром товщиною близько 1 - 2 мм, після чого на свіжонанесеній штукатурці виконати бажану структуру. У випадку структури бетон продукт наносити у два шари, причому перший - гладким шаром, а другий - модельований.

Зовні будівель

На фасадах штукатурку BOLIX TS необхідно наносити двома шарами: перший нанести гладилкою з нержавіючої сталі гладким шаром, а після висихання нанести другий шар й відразу приступити до формування очікуваної структури.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Не рекомендується використовувати темні кольори (H_{BW} < 30) на великих поверхнях фасадів, що нагріваються сонцем, з огляду на підвищене поглинання сонячних променів. З метою відбиття частини теплової енергії сонячного випромінювання і зниження таким чином температури на поверхні фасаду, для обраних кольорів згідно з палітрою BOLIX Spectrum 300+ (36A, 36B, 37A, 37B, 38A, 38B, 39A, 39B) рекомендується застосовувати штукатурні маси з добавкою «cool пігментів».
- Не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води, накопичуваного снігу, а також на основах, не захищених від капілярного підтягування.
- Перед початком нанесення штукатурної маси усі елементи, які залишаються в периметрі проведення робіт, але не підлягають обробці, необхідно відповідним чином прикрити та захистити.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX TS DECOR

Моделююча силіконова тонкошарова штукатурка

- Свіжонанесені цементні та цементно-вапняні штукатурки повинні висихати протягом щонайменше 28 днів, а гіпсові штукатурки – протягом щонайменше 14 днів.
- Гіпсові або акрилові фінішні шпаклівки можна штукатурити після їх повного висихання.
- Визначити поверхню для штукатурення із врахуванням погодних умов, типу основи та можливостей для виконання
- Механічне розпилення можна проводити тільки в безвітряну погоду.
- Штукатурну суміш наносити на суцільну площу поверхні одним заходом, без перерв у роботі, використовуючи матеріал з однієї виробничої партії.
- Під час нанесення та висихання штукатурної суміші захищати поверхню від прямих сонячних променів, атмосферних опадів та впливу вітру.
- Ззовні не рекомендується виконувати штукатурне покриття без чіткої текстури, оскільки на великих поверхнях нагріву можуть з'явитися усадочні тріщини.
- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання штукатурки.
- Після закінчення робіт інструменти і руки необхідно вимити проточною водою, пам'ятаючи про те, що після висихання штукатурки очищення ускладнюється.
- Перед введенням в експлуатацію приміщення провітрити до зникнення запаху.
- Розкрити упаковку штукатурної маси необхідно ретельно закрити, а її вміст використати у якомога найближчий час.
- Для реставрації штукатурного покриття застосовувати фарбу BOLIX SIL, BOLIX SIL Complex або BOLIX SIL-P.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Необхідно захищати очі та шкіру. У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Низькооборотний міксер або дріль (400÷500 об./хв.) з кошиковою насадкою
- Довга і коротка гладилка з нержавіючої сталі, венеціанська гладилка
- Трафарети (опціонально)
- Інструменти для створення структури
- Шпатель з нержавіючої сталі
- Відро
- Скотч для відокремлення оштукатурених поверхонь від неоштукатурених та виконання з'єднань

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Наступні технічні параметри відносяться до температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та схоплювання:

від +5°C до +25°C

Відносна вологість повітря під час нанесення та схоплювання:
до 80%

Об'ємна щільність:
близько 1,75 кг/дм³

Грануляція:
близько 1 мм

Коефіцієнт теплопровідності λ:
≤ 0,5 Вт/(м*K)

Показник опору дифузії μ:
≤ 120

Паропроникність згідно з PN-EN ISO 7783-2:
категорія V2

Водопоглинання згідно з PN-EN 1062-3:
категорія W2

Колір:
палітра кольорів BOLIX KOLOR 300+ Spektrum
інші кольори на замовлення за зразком замовника

Час висихання штукатурки:
мін. 24 год., повне затвердіння 28 днів

Упаковка:
25 кг

Кількість упаковок на піддоні і вага нетто продукту:
25 кг -24 шт. / близько 720 кг

Термін придатності до використання:
18 місяців – термін придатності вказаний на упаковці

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

У випадку рівної, належним чином підготовленої поверхні витрата продукту коливається в межах **3,0 до 4,2 кг/м²**. Витрата залежить від рівності, поглинання та пористості основи, товщини нанесеної штукатурки та структури, що створюється. З метою точного визначення витрати продукту рекомендується провести проби на даній поверхні.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкодженій оригінально запакованій упаковці при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від сильного впливу сонячних променів та морозу. Продукт тримати у недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Силіконова дисперсія, мінеральні наповнювачі, модифікуючі засоби, пігменти, біоцидні добавки та армуючі мікроволокна.

BOLIX S.A. гарантує належну якість продукту, але не має впливу на спосіб його застосування та використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу Проектувальника та Виконавця. Усю вищенаведену інформацію надано добросовісно та відповідно до найактуальнішого рівня знань і технологій застосування. Ця інформація не замінює професійної підготовки Проектувальника та Виконавця й не звільняє його від дотримання принципів будівельної практики та правил охорони праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні проби або зв'язатися з Відділом Технічного Обслуговування Клієнта BOLIX. Після видання вищевказаної Технічної карти усі попередні втрачають свою чинність.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

