

# BOLIX PW EXPRESS



## VLASTNOSTI PRODUKTU:

- zrýchľuje proces tuhnutia a schnutia polymérových omietok
- umožňuje nanášanie omietok pri teplote od +2 °C do +15 °C a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu (do 85%)
- jednoduché použitie
- nemení úžitkové vlastnosti omietok

## URČENIE:

Prípravok na zrýchlenie tuhnutia a schnutie silikónových omietok BOLIX SIT, silikátovo-silikónových omietok BOLIX SI-SIT a akrylátových omietok BOLIX KA počas omietacích prác v podmienkach zníženej teploty okolia a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu. Použitie prípravku umožňuje rýchlejšie dosiahnuť potrebnú odolnosť voči vplyvom atmosférických zrážok a nízkych teplôt.

## PRÍPRAVA PRODUKTU:

BOLIX PW Express pred pridaním pretrepte. Prípravok pridajte do omietky po zafarbení, priamo pred ich nanášaním. Prípravok aplikujte v množstve 210 ml/30 kg omietky (1 balenie na 1 vedro) a dôkladne premiešajte nízkootáčkovým miešadlom po dobu približne 1 min.

## POUŽITIE:

Po dôkladnom premiešaní je omietka pripravená na aplikáciu približne 1h. Omietky s prípravkom BOLIX PW Express môžete nanášať pri teplote okolia a podkladu od +2 °C do +15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 85%. Parametre tuhnutia sa môžu zmeniť v závislosti od teploty, vlhkosti a cirkulácie vzduchu.

## REALIZAČNÉ POKYNY:

- Pripravenú omietku nanášajte súvislým spôsobom na plochy, ktoré tvoria samostatný celok, bez prerušenia, materiálom z jednej výrobnéj šarže. Na jednu plochu nenášajte omietku bez pridanej a s pridaním BOLIX PW Express, mohlo by dôjsť k rozdielom v odtieni a povrchovej štruktúre.
- Nanášanie omietky s pridaním BOLIX PW Express pri vyššej teplote a priamom pôsobení slnečných lúčov môže spôsobiť príliš rýchle tuhnutie omietky a znemožniť aplikáciu na stenu a zhotovenie požadovanej štruktúry.
- Počas prác pri nízkych teplotách nemôže mať podklad námrazu.
- Počas omietacích prác a po ich ukončení používajte na lešeni ochranné siete až do momentu úplného zaschnutia materiálu.

## Prípravok na zrýchlenie tuhnutia omietok

- Nízka teplota, vyššia vlhkosť a slabá cirkulácia vzduchu predlžujú dobu tuhnutia omietky
- Pripravte si toľko balení omietky, koľko dokážete spotrebovať v priebehu cca 1h
- Prípravok BOLIX PW Express dôkladne premiešajte s omietkou, aby ste zabránili rozdielom pri aplikácii, rozdielom v čase tuhnutia a aby ste predišli vzniku farebne nehomogénneho povrchu
- Pred použitím omietok BOLIX SIT, BOLIX SI-SIT a BOLIX KA si dôkladne prečítajte ich technické listy.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Zabráňte zásahu kože a očí.
- Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Miešadlo alebo nízkootáčková vrtačka (400÷500 ot./min) s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

### Teplota okolia a podkladu pri nanášaní schnutí:

od +2°C do +15°C

### Relatívna vlhkosť vzduchu počas nanášania a schnutia:

do 85%

### Objemová hmotnosť:

cca 1,00 kg/dm<sup>3</sup>

### Odtieň:

transparentný

### Čas spotreby omietky s aplikovaným prípravkom:

1 h

### Doba použiteľnosti:

12 mesiacov – dátum uvedený na obale

## SPOTREBA:

- Pre silikónovú omietku BOLIX SIT : 210 ml / 30 kg omietky
- Pre silikátovo-silikónovú omietku BOLIX SI-SIT : 210 ml / 30 kg omietky
- Pre akrylátovú omietku BOLIX KA : 210 ml / 30 kg omietky

## SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených obaloch pri teplote od +5 °C do +30 °C. Chráňte pred nahriatím a premrzaním. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

## ZLOŽENIE:

Zlúčenina katiónového polyméru.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezabávajú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.