

**Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy
imitujący kamień naturalny****CECHY PRODUKTU:**

- Zapewnia uzyskanie doskonałych walorów architektonicznych wg najnowszych trendów BOLIX DESIGN COLLECTION
- wysoka odporność na:
 - uszkodzenia mechaniczne
 - promieniowanie UV – zawiera absorbery UV
- podwyższona odporność na:
 - porastanie przez glony i grzyby
 - oddziaływanie czynników atmosferycznych
- stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach styropianowych EPS oraz płyt z wełny mineralnej

PRZEZNACZENIE:

BOLIX DECO to akrylowa masa tynkarska do ręcznego (BOLIX DECO_{ST} i BOLIX DECO_{BM}) oraz maszynowego (BOLIX DECO_{ST} i BOLIX DECO_{AM}) wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnętrznych ścianach budynków istniejących i nowo wznoszonych oraz wewnątrz pomieszczeń. Zawiera starannie dobrane kompozycje kruszyw oraz wysokiej jakości spoiwa akrylowego, nadające powierzchni efektowny i ozdobny charakter.

Podłoża, na których można nałożyć tynk:

- systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS opartych na styropianie oraz wełnie mineralnej,
- podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
- płyty gipsowo – kartonowe.

Właściwości wyprawy tynkarskiej jak i walory estetyczne sprawiają, iż produkt jest szczególnie polecany do wykonywania wypraw tynkarskich na wydzielonych powierzchniach elewacji budynków, jak również do wykańczania powierzchni gzymsów, kolumn, pilastrów, cokołów, lamperii, betonowych ogrodzeń oraz detali i innych rozwiązań architektonicznych.

Tynk dostępny jest w trzech odmianach:

Nazwa	Granulacja
BOLIX DECO _{ST}	0,5 ÷ 1,0 mm
BOLIX DECO _{AM}	0,5 ÷ 2,0 mm
BOLIX DECO _{BM}	do 0,8 mm

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS powinna być wykonana zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX Nr IB/01/2001.

Powierzchnia ścian nieocieplonych powinna być: nośna, równa, sucha, oczyszczona z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Słabe i odspojone tynki oraz stare powłoki malarskie należy usunąć. Podłoże chłonne (w szczególności z gazobetonu) zagruntować preparatem gruntującym BOLIX N. Małe nierówności podłoża wyrównać zaprawą klejącą do zatapiać siatki np. BOLIX U lub szpachlę cementową BOLIX SPN (podłoża betonowe). Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą BOLIX W.

Przed nałożeniem tynku dekoracyjnego BOLIX DECO podłoże należy zagruntować podkładem tynkarskim BOLIX OP w kolorze zbliżonym z barwą wyprawy tynkarskiej. Gruntowanie nie dotyczy kleju BOLIX KD (dotyczy DECO_{ST} i DECO_{AM}).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy.

Uwaga! W okresie letnim dopuszcza się rozcieńczenie tynku czystą wodą, do 200 ml/30 kg masy (dotyczy DECO_{ST} i DECO_{AM}), do 150 ml/25 kg masy (dotyczy DECO_{BM}) lub do 90 ml/15 kg masy (dotyczy DECO_{BM} w kolorze BM 50), przy czym do każdego opakowania należy dodać taką samą ilość wody. Oprócz wody nie dodawać innych substancji.

ZASTOSOWANIE:**BOLIX DECO_{ST} [aplikacja ręczna]**

Masę tynkarską nałożyć w 2 warstwach gładką pacą ze stali nierdzewnej. Wygładzać pacą w jednym kierunku aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni nie zapominając o czyszczeniu pacy w trakcie pracy. Proces wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem. Drugą warstwę nałożyć po wyschnięciu pierwszej.

Łączna grubość wyprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 3-4 mm.



Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX DECO_{ST} i **BOLIX DECO_{AM}** [aplikacja mechaniczna]

Masę tynkarską nanosić równomiernie w 1-2 warstwach. Pistolet natryskowy prowadzić w odległości 30 do 50 cm od podłoża zataczając pistoletem kręgi o średnicy około 20-25 cm jednocześnie przesuwając się w poziomie i/lub w pionie po tynkowanym obszarze. Strumień materiału powinien być kierowany na podłoże pod kątem prostym. Nakładając tynk w dwóch warstwach, kolejną warstwę nałożyć po wyschnięciu pierwszej.

Łączna grubość wyprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 3-4 mm.

BOLIX DECO_{BM} [aplikacja ręczna]

Masę tynkarską należy nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna, po czym wygładzić w jednym kierunku aż do uzyskania równej i gładkiej powierzchni nie zapominając o czyszczeniu pacy w trakcie pracy. Następnie ruchami kolistymi pacą z tworzywa sztucznego zacierać tynk nadając jednolitą fakturę. Drugą warstwę masy tynkarskiej nałożyć po wyschnięciu pierwszej powtarzając sposób nałożenia i zatarcia.

Metoda nakładania dotyczy również koloru BM 51 CLEAN RUST [efekt rdzy]

Łączna grubość wyprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,5 – 2,0 mm.

BOLIX DECO_{BM} [RUST] efekt rdzy [aplikacja ręczna]

Metoda nakładania dotyczy jedynie koloru BM 50.

W przypadku wykonywania efektu RUST, należy nałożyć pierwszą warstwę w postaci pionowych nierównomiernych pasów pędzlem i następnie wygładzić za pomocą pacy stalowej ruchami pionowymi. Drugą warstwę masy tynkarskiej nałożyć na grubość ziarna po wyschnięciu pierwszej ruchami pionowymi za pomocą pacy stalowej. Efektu RUST nie należy zacierać za pomocą pacy plastikowej.

Łączna grubość wyprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,5 – 2,0 mm.

W celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności wynikających z nieprecyzyjnego określenia jakości wykonywanych odwzorowań, za dobrą praktykę, przed przystąpieniem do prac, uznaje się wykonanie elementu referencyjnego o określonych wymiarach, który powinien zostać uznany za wzorcowy przy dokonywaniu odbiorów. Ponieważ wzór odcieni kolorystycznych i faktur wyprawy tynkarskiej jest unikalny i niemożliwy do precyzyjnego odwzorowania, dlatego może podlegać różnym interpretacjom.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Tynk powinien być nakładany wyłącznie przez wykwalifikowanego i doświadczonego wykonawcę.
- Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Ze względu na sposób wyprowadzania faktury oraz uniknięcia powstawania naprężeń termicznych, szczególnie w ciemnych kolorach tynku, masę tynkarską zaleca się nakładać na powierzchniach ścian oddzielonych tzw. boniami lub innymi listwami oddzielającymi (listwami dylatacyjnymi).

- Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do tynkowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.
- Natrysk maszynowy można prowadzić jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
- Nie zaleca się „dotryskiwania miejscowego” tynku po wyschnięciu w celu tzw. uzupełnienia lub poprawy struktury.
- Masę tynkarską nakładać na powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły bez przerw w pracy, materiałem pochodzącym z jednej partii produkcyjnej.
- W czasie nakładania i wysychania masy tynkarskiej, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- Przy nakładaniu tynku na profile ozdobne konieczny jest dostęp do elementu z każdej strony.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania tynku.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu tynku czyszczenie jest utrudnione.
- Przed oddaniem do użytku pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.
- Napoczęte opakowanie masy tynkarskiej należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.
- Masy tynkarskie BOLIX DECO produkowane są na bazie wyselekcjonowanych kruszyw naturalnych, również barwionych. Kompozycje kolorystyczne tynków BOLIX DECO mogą nieznacznie odbiegać barwą od rzeczywistego koloru wyprawy tynkarskiej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Podczas natrysku masy tynkarskiej stosować środki ochrony osobistej BHP.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym
- Paca ze stali nierdzewnej
- Szpachla ze stali nierdzewnej
- Wiadro, kielnia
- Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania połączeń
- Pistolet natryskowy z agregatem sprężarkowym

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.



Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocielenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania:

od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania:

do 80%

Gęstość objętościowa:

ok. 1,70 kg/dm³ (dotyczy DECO_{ST} i DECO_{AM})

ok. 1,75 kg/dm³ (dotyczy DECO_{BM})

Współczynnik przewodzenia ciepła λ:

ok. 0,5 W/(m*K)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ:

≤ 240

Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2:

kategoria V2

Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3:

kategoria W2

Barwa:

paleta barw BOLIX DECO:

• 38 wzorów - BOLIX DECO_{ST}

• 10 wzorów - BOLIX DECO_{AM}

• 36 wzorów - BOLIX DECO_{BM}

Czas wysychania tynku:

min. 24h

Opakowania:

wiadra: 30 kg (dotyczy DECO_{ST} i DECO_{AM})

wiadra: 25 kg (dotyczy DECO_{BM} - dotyczy także koloru BM 51)

wiadra: 15 kg (dotyczy DECO_{BM} w kolorze RUST BM 50)

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:

wiadra 15 kg: 44 / ok. 660 kg (DECO_{BM})

wiadra 25 kg: 24 / ok. 600 kg (DECO_{BM})

wiadra 30 kg: 24 / ok. 720 kg (DECO_{ST} i DECO_{AM})

Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUŻYCI:

Nazwa tynku	Uziarnienie	Zużycie
BOLIX DECO _{ST}	ok. 0,5 – 1,0 mm	2,8-3,5 kg/m ²
BOLIX DECO _{AM}	ok. 0,5 – 2,0 mm	3,8-4,8 kg/m ²
BOLIX DECO _{BM}	do 0,8 mm	2,5-3,5 kg/m ²

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Spoivo akrylowe, mieszanina kruszyw, dodatki modyfikujące oraz biocydowe.

KOLOR PODKŁADU TYNKARSKIEGO BOLIX OP LUB MASY KLEJĄCEJ BOLIX KD:

• DECO_{ST}

L.p	Nazwa	Zalecany kolor podkładu tynkarskiego BOLIX OP lub masy klejącej BOLIX KD
1	ST 10 Stone	38G
2	ST 11 Stone	38G
3	ST 12 Stone	41G
4	ST 13 Stone	10G
5	ST 14 Stone	10G
6	ST 15 Stone	13G
7	ST 16 Stone	38G
8	ST 17 Stone	35G
9	ST 18 Stone	21G
10	ST 19 Stone	19D
11	ST 20 Stone	13D
12	ST 21 Stone	18D
13	ST 22 Stone	09G
14	ST 23 Stone	09G
15	ST 24 Stone	09G
16	ST 25 Stone	09G
17	ST 26 Stone	07D
18	ST 27 Stone	21G
19	ST 28 Stone	06G
20	ST 29 Stone	10G
21	ST 30 Stone	21G
22	ST 31 Stone	21G
23	ST 32 Stone	26D
24	ST 33 Stone	23G
25	ST 34 Stone	29G
26	ST 35 Stone	29G
27	ST 36 Stone	26G
28	ST 37 Stone	26D
29	ST 38 Stone	38G
30	ST 39 Stone	38D
31	ST 40 Stone	07D
32	ST 41 Stone	26D
33	ST 42 Stone	06G
34	ST 43 Stone	23G
35	ST 44 Stone	29G
36	ST 45 Stone	21G
37	ST 46 Stone	38G
38	ST 47 Stone	38D

Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

• DECO_{AM}

L.p	Nazwa	Zalecany kolor podkładu tynkarskiego BOLIX OP lub masy klejącej BOLIX KD
1	AM 20 Granite	38D
2	AM 21 Granite	38D
3	AM 22 Granite	33D
4	AM 23 Granite	23G
5	AM 24 Granite	15G
6	AM 25 Granite	14G
7	AM 26 Granite	01A
8	AM 27 Granite	38G
9	AM 28 Granite	14G
10	AM 29 Granite	17D

30	Spring break	45	17
31	Exotic vision	46	3
32	Cloud of dust	47	16
33	Bay fog	48	28
34	Elegant grey	49	24
35	Rust	50	21D
36	Clean Rust	51	14

• DECO_{BM}

L.p	BOLIX DECO _{BM}	DECO _{BM}	Zalecany kolor podkładu tynkarskiego BOLIX OP
1	Endless summer	2	15
2	Foggy coast	3	21
3	Old beauty	4	22
4	Silver quenn	7	24
5	Green ghost	8	17
6	Gold spirit	9	29
7	Milk lake	10	27
8	Stormy sky	11	26
9	Dark side	12	26
10	Electric wine	13	20
11	Warm cream	15	16
12	Deep treasure	16	19
13	Silver sand	17	25
14	Perfect harmony	20	16
15	Natural beauty	21	16
16	Soft grass	22	17
17	African fruit	23	20
18	Magic night	24	26
19	Green vision	25	23
20	Cold wind	26	21
21	Exclusive spice	28	7
22	Grey light	29	21
23	Golden rain	32	15
24	Silent lady	33	14
25	Mineral white	37	27
26	Soft Pearl	39	18
27	Tropical wave	41	15
28	Hypnotic dance	42	3
29	Sand hill	44	16

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

